

# Verfsystemen voor Trespa

## Het schilderen van Trespa Meteon kunststof gevelbekledingsplaten

Trespa® Meteon® is een hoogwaardig plaatmateriaal gemaakt van thermohardende harsen, homogeen versterkt met houtvezels en vervaardigd onder hoge druk en temperatuur. Deze platen hebben een geïntegreerd decoratief oppervlak, gebaseerd op gepigmenteerde harsen, en zijn ideaal voor buitentoepassingen. Het oppervlak van het plaatmateriaal is voorzien van een Electron Beam Curing (EBC) uitgeharde urethan-acrylaatcoating, wat zorgt voor extra duurzaamheid en weerbestendigheid. Trespa Meteon wordt vaak gebruikt als onderhoudsvrij plaatmateriaal voor gevelbekleding, puivulling, boeiboorden en andere buitentoepassingen.

### 1. BEHANDELING VAN TRESPA

---

Als Trespa plaatmateriaal om esthetische redenen, zoals ververing of andere esthetische redenen, behandeld moet worden, kan dit met producten op basis van alkyd- of polyurethanhars. Bij situering onder extreme vochtbelasting heeft een systeem met een polyurethancoating (systemen 1 en 2) de voorkeur.

#### 1.1. Voorbehandeling voor alle systemen

Het gehele oppervlak inwassen en reinigen met Vista Viamond 704 in een oplossing van 1 deel Vista Viamond 704 en 5 delen water.

Vista Viamond 7040 KL even laten intrekken en vervolgens goed afsprengen met schoon water.

Goed laten drogen.

Het gehele vlak mechanisch schuren.

Het geheel opzuiveren en stofvrij maken.

#### 1.2. Verfsystemen

**a. Systeem 1: Redox PUR Finish High Gloss (2-componenten hoogglanzende dekverf op basis van polyurethan)**

Het geheel gronden met Redox PUR Finish High Gloss / Redox EP Multi Primer.

Het geheel dekkend afwerken met Redox PUR Finish High Gloss.

**b. Systeem 2: Redox PUR Finish Satin (2-componenten zijdeglanzende dekverf op basis van polyurethan)**

Het geheel gronden met Redox PUR Finish Satin / Redox EP Multi Primer.

Het geheel dekkend afwerken met Redox PUR Finish Satin.

- c. Systeem 3: Rubbol Satura (zijdeglans alkydharsverf)**  
Het geheel gronden met Rubbol Primer.  
Het geheel dekkend afwerken met Rubbol Satura.
- d. Systeem 4: Rubbol XD Semi-Gloss (halfglanzende alkydharsverf)**  
Het geheel gronden met Rubbol Primer.  
Het geheel dekkend afwerken met Rubbol XD Semi-Gloss.
- e. Systeem 5: Rubbol SB of Rubbol XD High Gloss (hoogglanzende, zeer duurzame alkydharsverf)**  
Het geheel gronden met Rubbol Primer.  
Het geheel dekkend afwerken met Rubbol SB of Rubbol XD High Gloss.
- f. Systeem 6: Rubbol BL Ventura Satin (zijdeglans, watergedragen acrylaat)**  
Het geheel gronden met Rubbol BL Endurance Primer.  
Het geheel dekkend afwerken met Rubbol BL Ventura Satin.
- g. Systeem 7: Rubbol BL Endurance High Gloss (hoogglans, watergedragen acrylaat)**  
Het geheel gronden met Rubbol BL Endurance Primer.  
Het geheel dekkend afwerken met Rubbol BL Endurance High Gloss.

#### Opmerkingen:

1. Oudere kwaliteiten Trespa hebben een melanine toplaag. Op deze toplaag kunnen de hier vermelde systemen een afwijkend hechtgedrag vertonen. Het verdient daarom aanbeveling om bij enige twijfel omtrent het type plaatmateriaal vooraf proefvlakken te maken en deze te controleren op hechting. Er zijn ook plaatmaterialen die erg op Trespa lijken maar die van een ander fabricaat zijn en qua samenstelling verschillend zijn. Ook om deze reden verdient het aanbeveling vooraf proeven uit te voeren.
2. Het is essentieel om het gehele vlak mechanisch te schuren, vooral als de toplaag van de beplating nog intact is. Een grondige mat geschuurde toplaag van de Trespa beplating is cruciaal voor de hechting van de verflaag.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support,  
Tel.: 071-3083400, e-mail: [info@sikkens.nl](mailto:info@sikkens.nl), internet: [www.sikkens.nl](http://www.sikkens.nl)

Alle verklaringen over de producten in deze publicatie zijn naar ons beste weten correct. Verklaringen in deze publicatie dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld als specifieke aanbevelingen of garanties voor een product, combinatie van producten of geschiktheid voor een bepaald doel. Voor zover wettelijk toegestaan aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor verlies of schade (direct of indirect) die kan voortvloeien uit het gebruik van of het vertrouwen op de methoden of informatie in deze publicatie voor welk doel dan ook.

Alle geleverde producten en technisch advies of aanbevelingen zijn onderworpen aan onze algemene verkoopvoorwaarden. Garanties, indien gegeven, zijn opgenomen in deze voorwaarden en zijn de enige garanties die worden gegeven met betrekking tot producten die wij aan u verkopen of advies of aanbevelingen die wij aan u geven. Wij wijzen hierbij alle garanties of verklaringen af, expliciet of impliciet, van rechtswege of anderszins, waaronder alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.

Voor elk van onze producten vormen het relevante productinformatieblad, het veiligheidsinformatieblad en de etikettering van de verpakking een integraal informatiesysteem over het product in kwestie. De productinformatiebladen en veiligheidsinformatiebladen zijn beschikbaar op aanvraag of op onze website.