

**Vorstrijkmiddel voor binnen op basis van acrylaatcopolymeerdispersie****Algemeen**

<i>Belangrijkste eigenschappen</i>	Egaliseert en vermindert de zuiging van onregelmatig en/of sterk zuigende ondergronden. Fixeert licht poederende ondergronden. Goed indringend vermogen. Onverzeepbaar. Overschilderbaar met dispersiemuurverven. Over te plakken met behang. Reukarm.
<i>Toepassing</i>	Het voorbehandelen van met muurverf af te werken ondergronden, teneinde een goede hechting te verkrijgen en kleur- of glansverschillen ten gevolge van onregelmatige zuiging te voorkomen. Ook geschikt voor spuitpleister.

**Verwerkingsgegevens**

<i>Verwerkingscondities</i>	Verwerkingstemperatuur: minimaal 5°C. Relatieve luchtvochtigheid: maximaal 85%.
<i>Verwerkingsmethoden</i>	Met kwast, plafondborstel, rolborstel of spuitapparaat. Kwast: Bij voorkeur Meesterhand Premium kwast (synthetisch). Rolborstel: Bij voorkeur Meesterhand lakroller 9 mm. Spuitapparaat: Bij voorkeur Gloria Drukspuit Prima 5T.
<i>Verwerkingsgegevens</i>	<b>Kwast, plafondborstel, rolborstel of spuitapparaat</b> Type verdunning: Alpha Muurfix wordt strijkklaar geleverd. Voor zeer gering zuigende ondergronden moet aan het voorstrijkmiddel ca. 20% water worden toegevoegd. Voor gebruik goed schudden.
<i>Reiniging gereedschap</i>	Met water.
<i>Theoretisch rendement</i>	Ca. 10 m <sup>2</sup> /l per laag op een gladde ondergrond. Het rendement is afhankelijk van de applicatiemethode en de ruwheid, structuur en porositeit van de ondergrond. Praktisch verbruik per object te bepalen door een proefvlak.

**Veiligheidsinformatie**

<i>Vlampunt</i>	> 100°C.
<i>Wettelijke voorschriften</i>	De gebruiker van dit product dient zich aan de nationale wetten betreffende gezondheid, veiligheid en milieu te houden.
<i>Productveiligheidsblad</i>	Zie voor meer informatie en de meest actuele veiligheidsgegevens het productveiligheidsblad.

**Eigenschappen**

<i>Afleveringsviscositeit</i>	Dun vloeibaar.
<i>Dichtheid</i>	Ca. 1,00 kg/dm <sup>3</sup> .
<i>Vaste stofgehalte</i>	Ca. 15 gew.% = ca. 15 vol.%.
<i>Droging bij 20°C/65% RV</i>	Stofdroog na: ca. 2 uur. Overschilderbaar na: ca. 8 uur.
<i>Hechting</i>	Goed op een droge en schone ondergrond.
<i>Alkalivastheid</i>	Goed. Alpha Muurfix is onverzeepbaar.
<i>Overschilderbaarheid</i>	Overschilderbaar met dispersieverven.

## Verdere informatie


*Verpakking*  
*Houdbaarheid*

Plastic containers van 5 l.  
In onaangebroken verpakking minimaal 12 maanden.  
Vorstvrij bewaren.

*Kleur*

Kleurloos; in de bus melkachtig wit.

*Breem*

Product voldoet aan BREEAM HEA 9	Cat A/h WB:
Wettelijke norm (g/l):	30 g/l
VOC van Alpha Muurfix gemeten volgens ISO 11890-2: 2006: 	0 g/l

## Systemen

De ondergrond dient winddroog te zijn.  
Vuil, vet, schimmels en niet goed hechtende verflagen verwijderen.  
Krijtende lagen zo goed mogelijk verwijderen.  
Eenmaal behandelen met Alpha Muurfix. Afwerken met dispersiemuurverf (bv. Alphatex SF), gewoonlijk in twee lagen.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V., Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technische Voorlichting, Tel.: 071-3083400, Fax. 071-3083273, Internet: [www.sikkens.nl](http://www.sikkens.nl).  
De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.