

Afwerking van Jumbo Super Paint

Verfsystemen voor toepassing op Jumbo Super Paint

1. ALGEMEEN

Jumbo Super Paint is uit Okoumé-fineer opgebouwd multiplex dat met Jumbo-superlijm is verlijmd. Aan beide buitenkanten is het plaatmateriaal voorzien van een in kunsthars (fenolhars) gedrenkte papierfolie, waardoor een ondergrond verkregen wordt, die vergelijkbaar is met een primerlaag. Jumbo Super Paint wordt toegepast als gevelbekleding en voor wanden, deuren, boeiboorden e.d. Het plaatmateriaal wordt geleverd door Fetim B.V. te Amsterdam. Bij het samenstellen van de verfsystemen zijn wij er vanuit gegaan dat de platen geventileerd worden aangebracht.

2. VOORBEHANDELING

Stof, vuil e.d. verwijderen door borstelen en/of schuren.
Reinigen met Polyfilla Pro S600. De zijkanten goed glad schuren.

2.1. Afwerking zijkanten

De zijkanten dienen volgens voorschrift van Fetim B.V. behandeld te worden met PVAc-lijm met verharder of met het toe te passen verfsysteem in minimaal drie lagen.

3. AFWERKING JUMBO SUPER PAINT

3.1. Buiten:

a. Systeem 1 Rubbol AZ (hoogglanzende alkydharsverf)

Gronden met Rubbol Primer Extra.
Eén- of tweemaal afwerken met Rubbol AZ.

b. Systeem 2 Rubbol EPS plus (halfglanzende alkydharsverf)

Gronden met Rubbol Primer Extra.
Eén- of tweemaal afwerken met Rubbol EPS plus.

c. Systeem 3 Rubbol EPS plus (halfglanzende alkydharsverf); zonder grondverf

Het geheel schuren met schuurpapier, grofte P240.
Voorlakken met Rubbol EPS plus (10% terpentijn toevoegen).
Afwerken met Rubbol EPS plus.

d. Systeem 4 Rubbol SB of Rubbol XD High Gloss (hoogglanzende, zeer duurzame alkydharsverf)

Gronden met Rubbol Primer Extra.
Eén- of tweemaal afwerken met Rubbol SB of XD High Gloss.

3.2. Binnen en buiten:

- a. Systeem 5 Rubbol BL Safira of Rubbol BL Satura (zijdeglanzende watergedragen afwerkingen)

Gronden met Rubbol BL Primer.

Dekkend afwerken met Rubbol BL Safira of Rubbol BL Satura.

- b. Systeem 6 Rubbol BL Rezisto High Gloss (hoogglanzende watergedragen afwerkingen)

Gronden met Rubbol BL Primer.

Dekkend afwerken met Rubbol BL Rezisto High Gloss.

Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. Postbus 3, 2170 BA Sassenheim, Nederland. Afdeling Technical Support,
Tel.: 071-3083400, Internet: www.sikkens.nl.

De doeltreffendheid van onze systemen berust op jarenlange praktijkervaring en laboratoriumresearch. Wij staan ervoor in, dat de kwaliteit van het volgens onze systemen vervaardigde werk voldoet aan de eigenschappen die Akzo Nobel Decorative Coatings B.V. heeft toegezegd, mits de onzerzijds gegeven voorschriften strikt zijn opgevolgd en het werk is uitgevoerd naar de eisen van goed vakmanschap. Wij wijzen iedere aansprakelijkheid af, indien het eindresultaat ongunstig is beïnvloed door factoren waarop wij geen controle hebben. De afnemer dient met de hem normaal ten dienste staande middelen te controleren of de geleverde producten geschikt zijn voor de beoogde toepassing. Bij het verschijnen van een nieuwe uitgave verliest dit technisch documentatieblad zijn geldigheid.