



Wapex 660

CN.01.85

Over dit product

Watergedragen, twee-componenten vloer- en wandcoating op basis van epoxyhars



Belangrijkste voordelen

- ✓ Uitstekende mechanische bestandheid (slag-, slijt- en krasvast)
- ✓ Chemicaliënvast
- ✓ Prettig verwerkbaar
- ✓ In zeer veel kleuren verkrijgbaar
- ✓ Geurarm
- ✓ Waterverdunbaar

Technische informatie

Stofdroog	Ca. 8 uur
Overschilderbaar	Ca. 16 tot 72 uur
Rendement	7 m ² /L
Verdunning	Eerste laag max. 10% water toevoegen. Lagen daarna max 3% water.

Productinformatie

Normaal gebruik

Product verdunnen met water

Samenstelling

Watergedragen

Belangrijkste voordelen

Uitstekende mechanische bestandheid (slag-, slijt- en krasvast), Chemicaliënvast, Prettig verwerkbaar, In zeer veel kleuren verkrijgbaar, Geurarm, Waterverdunbaar

Kleurreeks

Colour Futures 2018 kleuren, Colour Futures 2019, ColourFutures TM 2020 (Painters), ColourFutures TM 2021 NL (Painters), Sikkens 200 Kleuren voor het Interieur, Sikkens 5051 kleuren, Sikkens ACC (naar RAL) kleuren, Sikkens Authentieke Kleuren, Sikkens Gezondheidszorg kleuren, Sikkens Hotels & Recreatie kleuren, Sikkens Kleurselectie Grijsen kleuren, Sikkens Kleurselectie Witten kleuren, Sikkens Kleurselectie kleuren, Sikkens RIJKS Kleuren, Sikkens Van Gogh Collectie kleuren

Inhoud

1 L, 5 L

Systeeminformatie

Wandafwerking: Primeren met Wapex 660 (maximaal 10% verdund met water). Afwerken met één of twee lagen met Wapex 660 (maximaal 3% verdund met water). Vloerafwerking: Primeren met Wapex 660 (maximaal 10% verdund met water). Een tussenlaag Wapex 660 aanbrengen. De nog natte laag instrooien met zilverzand M 32. Tweemaal afwerken met Wapex 660 (maximaal 3% verdund met water). Opmerking: Als antislip niet nodig of niet gewenst is, dan kan het instrooien achterwege blijven. In dat geval kan, indien technisch en esthetisch verantwoord, bij de bovengenoemde systemen de tussenlaag achterwege worden gelaten.

Toepassingsmethode

Kwast en roller